

Technisches Merkblatt

Boscapox Aqua-2K-Emaille 4000

Wasserverdünnbare 2K-Beschichtung für abrasionsfeste und rutschfeste Oberflächen von Kletterwand-Elementen

Anwendung	<p>Boscapox Aqua-2K-Emaille 4000 ist eine wasserverdünnbare 2K-Beschichtung für hochwertige, abrasionsfeste und rutschfeste Oberflächen von Kletterwandelementen. Geeignete Werkstoffe sind z. B. Mehrschicht-Birken-Sperrholz (Multiplex), mineralische Untergründe z. B. Beton, zementgebundene Holzspanplatten (Duripanel) tragfähige Putze und Spachtelungen, Polyester Formteile (mit entsprechender Vorbehandlung und Grundierung) und Metallbauteile (mit entsprechender Grundierung).</p> <p>Für Aussenanwendungen dürfen nur Werkstoffe mit entsprechender Eignung/ Zulassung verwendet werden.</p> <p>Mit den zur Auswahl stehenden Härtern Boscapox Aqua-Härter 4001, Boscapox Aqua-Härter 4001 Antirutsch und Boscapox Aqua-Härter 4001 Keramik können praktisch alle Anforderungen an dieses Produkt erfüllt werden.</p>												
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - VOC-frei - einfaches Mischverhältnis (1:1 Gewichtsteile) - problemlose Verarbeitung (1 Produkt für Grundierung, Beschichtung und Versiegelung) - geruchsfreie Verarbeitbarkeit - grosse Farbtonvielfalt - ausreichend lange Offenzeit für die Quarzsand-Einstreuung - geringste Verschmutzung durch Gummisolen der Kletterschuhe - problemlose, einfache Reinigung - hoch Abriebfest - ausgezeichnete Rutschfestigkeit (Top-Gripp) beim Klettern auf Reibung - nicht feuergefährlich - Schimmelwidrig 												
Technische Daten	<p>Bindemittel Epoxidharz Pigmente Titandioxid Rutil, organische und anorganische Buntpigmente Farbton Gemäss Wand- und Bodenfarbkarte, Ausmischungen sind möglich Glanzgrad Seidenglanz Lagerbeständigkeit 24 Monate bei 20 °C (unangebrochene Gebinde), das Material ist frostempfindlich Lieferform Streichfertig (thixotrop). Boscapox Aqua-2K-Emaille 4000 gibt es auch mit Antirutsch-Zusatz (Boscapox Aqua-Härter AR) und Keramikhärter (Boscapox Aqua Härter 4001 Keramik) Gebinde Siehe Preisliste</p> <table border="0" data-bbox="496 1644 1406 1733"> <thead> <tr> <th></th> <th>Mischung</th> <th>Komp. A</th> <th>Komp. B (alle)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Festkörpergehalt DIN EN 53216</td> <td>61.5 %</td> <td>67 %</td> <td>56 %</td> </tr> <tr> <td>Dichte DIN 53217</td> <td>1.40 g/ml</td> <td>1.52g/ml</td> <td>1.35 g/m</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mischverhältnis Gewichtsteile 1 : 1 Wichtig gut durchrühren, bis eine absolut homogene Mischung vorliegt (kein hochtouriges Rührgerät verwenden). Topfzeit 120 min bei 20 °C / 150 min bei 15 °C</p> <p>Zu beachten Nach Überschreiten der Topfzeit darf Boscapox Aqua-2K-Emaille 4000 nicht mehr verarbeitet werden, sonst entstehen Störungen in der Filmbildung (Farbton, Glanz, Verlauf mechanische und chemische Beständigkeit usw.)</p> <p>CE - EN 13813 SR-AR1-B2.0-IR4</p>		Mischung	Komp. A	Komp. B (alle)	Festkörpergehalt DIN EN 53216	61.5 %	67 %	56 %	Dichte DIN 53217	1.40 g/ml	1.52g/ml	1.35 g/m
	Mischung	Komp. A	Komp. B (alle)										
Festkörpergehalt DIN EN 53216	61.5 %	67 %	56 %										
Dichte DIN 53217	1.40 g/ml	1.52g/ml	1.35 g/m										

Mechanische Beständigkeit

Normale Abnutzung, Rutschfestigkeit und Schmutzbelastung	Boscapox Aqua-2K-Emaille 4000 / Boscapox Aqua-Härter 4001
Erhöhte Abnutzung und Schmutzbelastung	Boscapox Aqua-2K-Emaille 4000 / Boscapox Aqua-Härter 4001 Keramik

Chemikalienbeständigkeit

Agenzien	Temp.	1 Tag	7 Tage	14 Tage	1 Monat	2 Monate	6 Monate
Wasser	23 °C	A	A	A	A	A	A
Wasser	40 °C	A	A	A	A	A	A
Wasser	60 °C	A	A	A	A	A	B
Motorenöl	40 °C	A	A	A	A	A	A
Benzin Super *	23 °C	A	A	A	A	A	A
Zementwasser gesättigt	40 °C	A	A	A	A	A	A
Salzsäure 10 %	23 °C	B	B	C	C	C	C
Ammoniak 10 %	23 °C	A	A	A	A	A	A
Xylol	23 °C	A	A	A	A	A	A
Javellewasser	23 °C	A	B	B	C	D	-
andere Lösemittel **	-	-	-	-	-	-	-
* Bei den jeweiligen Benzinsorten können geringe Unterschiede auftreten. ** Bei primären Alkoholen, Glykolen, Glykoläthern, Ketonen, Estern und deren Derivaten ist nur eine temporäre Beständigkeit gegeben.	A = keine Veränderung B = leichter Filmangriff C = Starker Filmangriff D = Film zerstört						

Wetterbeständigkeit

Bei direkter Bewitterung zeigt Boscapox Aqua-2K-Emaille 4000 nach 4 - 6 Monaten eine Kreidungstendenz.

Im Aussenbereich empfehlen wir grundsätzlich eine Schlussbeschichtung mit Tosagua 2K-PUR-Emaille oder Tosadur 2K-Lack 6700. Bitte konsultieren sie unseren Technischen Dienst.

Kletterwand - Beschichtungsaufbauten

Untergrund	<p>Der Untergrund muss für die jeweilige Beanspruchung und Verwendung geeignet sein. Der Untergrund muss tragfähig, staub- wachs- und fettfrei, trocken und frei von Trennmitel sein. Die zu beschichtende Fläche sollte Rissfrei sein. Mineralische Untergründe müssen eine Abrissfestigkeit von mind. 1.5 N/mm² aufweisen. Der zu beschichtende Untergrund muss gegen aufsteigende und rückseitig einwirkende Feuchtigkeit gesichert sein. 3-Schicht-Holzplatten sind kein geeigneter Untergrund für Kletterwände. Für dem Outdoorbereich Multiplex-Platten (Birken-mehrfach-Sperrholz) phenolverleimt mit Kraftpapier, phenolgetränkt verwenden.</p>
Aufbau	<p>Grundierung 1x Boscapox Aqua 2K-Emaille 4000 ca. 10 % verdünnt.</p> <p>Hinweis bei Stahl-, Stahlverzinkt-, Eisen-, Aluminium- und Polyester-Formteilen ist als Grundierung Boscapox 2K-Primer 4500 zu verwenden.</p> <p>Verbrauch Ca. 180-200 gr/m² Boscapox Aqua 2K-Emaille 4000, oder 120-150 gr/m² Boscapox 2K-Primer 4500. Leichtes überschleifen mit Schleifklotz (Körnung 150) um aufstehende Holzfasern zu beseitigen.</p>

	<p>Beschichtung 1x Boscapox Aqua 2K-Emaile 4000 unverdünnt gleichmässig auftragen (rollen/spritzen) abstreuen im Überschuss mit Quarzsand (feuertrocknet, möglichst farbneutral, Körnung 0.1-0.5 mm).</p> <p>Verbrauch Ca. 220-250 gr/m² Boscapox Aqua 2K-Emaile 4000. Gut durchtrocknen lassen, überschüssigen Sand entfernen, Kornspitzen brechen durch leichtes überschleifen mit Schleifklotz (Körnung 100) gut abstauben / absaugen.</p> <p>Versiegelung im Innenbereich, Indoor 1-2x Boscapox Aqua 2K-Emaile 4000, 2 %- 3 % verdünnt.</p> <p>Verbrauch Ca. 280-320 gr/m² Boscapox Aqua 2K-Emaile 4000. Epoxidbeschichtungen zeigen am Tageslicht bei weiss/weissgebrochenen Farbtönen eine natürliche Vergilbung. Bei hellen Farbtönen empfiehlt sich eine Deckbeschichtung mit Tosaqua 2K-PUR-Emaile Seidenglanz (vergilbungsfrei).</p> <p>Versiegelung im Aussenbereich, Outdoor 1-2x Tosaqua 2K-PUR-Emaile unverdünnt. Um die Offenzeit von Tosaqua 2K-PUR-Emaile zu verlängern, kann der fertigen Mischung 2 % Propylenglykol beigemischt werden.</p> <p>Verbrauch Ca. 280-320 gr/m² Tosaqua 2K-PUR-Emaile.</p>																		
<p>Verarbeitung</p>	<p>Applikation Streichen, rollen, spritzen (Airless).</p> <p>Verdünnung Mit Wasser, maximale Verdünnung 10 %.</p> <p>Verarbeitungshinweise Bei Temperaturen unter + 10 °C und einer Luftfeuchtigkeit unter 35 % oder über 85 % können Störungen wie Fleckenbildung oder unterschiedliche Glanzgrade auftreten. Wenn das Wasser aus dem applizierten Anstrich nicht vor Ende der Topfzeit verdunsten oder in den Untergrund wegschlagen kann, können Fleckenbildungen (unterschiedliche Farbtöne) und matte Stellen entstehen.</p> <p>Reinigung der Geräte Sofort nach Gebrauch mit lauwarmem Wasser oder mit Schmierseife und Wasser. Bei längerem Gebrauch sind die Geräte zwischendurch mit Wasser zu reinigen.</p>																		
<p>Trocknung DIN EN 53150</p>	<table border="0"> <tr> <td>Staubtrocken</td> <td>nach</td> <td>3 h</td> </tr> <tr> <td>Klebfrei</td> <td>nach</td> <td>8 h</td> </tr> <tr> <td>Griffest</td> <td>nach</td> <td>12 h</td> </tr> <tr> <td>Überstreichbar</td> <td>nach</td> <td>16 h</td> </tr> <tr> <td>Durchgetrocknet</td> <td>nach</td> <td>24 h</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Mechanisch und chemisch voll beanspruchbar nach 8-12 Tagen</td> </tr> </table>	Staubtrocken	nach	3 h	Klebfrei	nach	8 h	Griffest	nach	12 h	Überstreichbar	nach	16 h	Durchgetrocknet	nach	24 h	Mechanisch und chemisch voll beanspruchbar nach 8-12 Tagen		
Staubtrocken	nach	3 h																	
Klebfrei	nach	8 h																	
Griffest	nach	12 h																	
Überstreichbar	nach	16 h																	
Durchgetrocknet	nach	24 h																	
Mechanisch und chemisch voll beanspruchbar nach 8-12 Tagen																			
<p>Besondere Hinweise</p>	<p>Hinweis bei intensiven bunten Farbtönen kann es durch die hohe mechanische Beanspruchung zu leichten Abfärbungen kommen. Organische Farbstoffe z.B. in Kaffee, Rotwein etc. sowie diverse Chemikalien (Desinfektionsmittel etc.) können zu Farbtonveränderungen führen. Mechanisch schleifende Beanspruchungen können zur Verkratzung der Oberfläche führen. Die Funktionstüchtigkeit wird dadurch nicht beeinflusst.</p> <p>Outdooranwendung Bei der Anwendung im Aussenbereich sind die Schnittkanten der Werkstoffplatten z. B. Multiplex-Platten besonders sorgfältig zu behandeln/sättigen. Kanten gebrochen, mind. 3 Anstriche.</p> <p>Pflege / Unterhalt Kletterwandbeschichtungen sind regelmässig auf ihre Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Kletterwände im Aussenbereich sind zusätzlich besonderen Beanspruchungen durch Sonne (UV-Belastung) Wind und Wetter (Niederschlag / Tau / Frost und Hitze) ausgesetzt. Durch regelmässige Kontrollen und entsprechende Pflege / Unterhalt kann die Funktionstüchtigkeit der Beschichtung auf viele Jahre gewährleistet bleiben.</p>																		
<p>Normen / Richtlinien</p>	<p>DIN EN 12572 (künstliche Kletteranlagen Teil 1-3) DIN EN 1176 (Spielgeräte Norm) BSF Merkblatt Nr 26. (Farbveränderungen von Beschichtungen im Aussenbereich)</p>																		

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung / Transportvorschriften

Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.

Abfallcode 08 01 12 S

Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt beachten.

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | Fax +41 (0)44 817 73 00 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch
arbezol Holzschutz: Telefon +41 (0)44 817 74 74 | Fax +41 (0)44 817 74 00 | www.arbezol.ch | arbezol@arbezol.ch