



WERKZEUG EMPFEHLUNG AMONN - BESSEMERFARBEN:



Produkt	Verdünnung	Bezeichnung	Walze Art. Nummer	Bezeichnung	Mauserl Art. Nummer	Bezeichnung	Flächen streicher Art. Nummer	Trocken schichtstärke µm	Bemerkungen
Aqua Grund	-	Lackier- und Versiegelungswalze, Glattflit 5mm	7008 036 - 7008 037	Klein - Lackierwalze, Glattflit 5mm	7008 038 - 7008 041	Acryl Flächenstreicher, 9.Stärke	7008 102 - 7008 106	20	
Aqua Grund	5% H ₂ O	Lackier- und Versiegelungswalze, Glattflit 5mm	7008 036 - 7008 037	Klein - Lackierwalze, Glattflit 5mm	7008 038 - 7008 041	Acryl Flächenstreicher, 9.Stärke	7008 102 - 7008 106	15	Besserer Verlauf als Unverdünt, mit Flächenstreicher 5% Verdünnen
Bessemer Aqua Super	-	Lackier- und Versiegelungswalze, Glattflit 5mm	7008 036 - 7008 037	Klein - Lackierwalze, Glattflit 5mm	7008 038 - 7008 041	Acryl Flächenstreicher, 9.Stärke	7008 102 - 7008 106	40-50	
Bessemer Aqua Super	5% H ₂ O	Lackier- und Versiegelungswalze, Glattflit 5mm	7008 036 - 7008 037	Klein - Lackierwalze, Glattflit 5mm	7008 038 - 7008 041	Acryl Flächenstreicher, 9.Stärke	7008 102 - 7008 106	25-30	Besserer Verlauf als Unverdünt, mit Flächenstreicher 5% Verdünnen
Bessemer VB - Grund	Universal Streich verdünnung 5%	Lackier- und Versiegelungswalze, Velour 4mm	7008 050	Klein - Lackierwalze, Velour 4mm	7008 053	Premium Lackierpinsel SEFRA GOLD	7007 001 - 7007 005	30	
Bessemer VB - Super	Universal Streich verdünnung 3%	Lackier- und Versiegelungswalze, Velour 4mm	7008 050	Klein - Lackierwalze, Velour 4mm	7008 053	Premium Lackierpinsel SEFRA GOLD	7007 001 - 7007 005	30-50	Besserer Verlauf als Unverdünt ca.3%, Bei einer Verdünnung um 5% ergibt sich eine Trockenschichtstärke um 50% verringert
Bessemer Ambos-Grund	Universal Streich verdünnung 5%	Lackier- und Versiegelungswalze, Velour 4mm	7008 050	Klein - Lackierwalze, Velour 4mm	7008 053	Premium Lackierpinsel SEFRA GOLD	7007 001 - 7007 005	30	
Bessemer Ambos	Universal Streich verdünnung 3%	Lackier- und Versiegelungswalze, Velour 4mm	7008 050	Klein - Lackierwalze, Velour 4mm	7008 053	Premium Lackierpinsel SEFRA GOLD	7007 001 - 7007 005	35-50	Besserer Verlauf als Unverdünt ca.3%, Bei einer Verdünnung um 5% ergibt sich eine Verringerung der Trockenschichtstärke um 50%

Bei anderen Walzen Rollen und Mauerln, wurde teilweise eine extreme Bläschenbildung festgestellt, welche sich in der Ausspannphase tw. Nicht mehr verläuft!