

Produkt

Kunststoffvergütete universelle Glätt- und Flächenspachtel zum Füllen und Glätten von Wand- und Deckenflächen.
Für den professionellen Maler.

Vorteile

Universell einsetzbar. Schichtdicke bis auf 0 mm ausglättbar.
Geeignet für Tapeten, Lacke, Dispersionsfarben.



Einsatz

Riplano FS 60 ist eine feine Haft-Spachtelmasse auf Naturgips-Basis und lässt sich im Innenbereich universell einsetzen: als Flächenspachtel zum Glätten rauer Oberflächen, zum vollflächigen Überzug von Beton, Gipskartonplatten und sonstiger Gipsflächen. Als Porenverschluss für Beton-Fertigelemente, zum Füllen von Rissen und Löchern.

Geeignet für den Einsatz auf allen mineralischen Untergründen in Innenräumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit, einschließlich häuslicher Küchen und Bäder (Feuchtigkeits-Beanspruchungsgruppe W3).

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Trennmitteln sein. Lose Teile und schlecht haftende Anstriche sind zu entfernen. Stark saugende Untergründe sind mit Rikombi-Grund zu grundieren. Auf glatten Betonuntergründen nur mit Rikombi-Kontakt als Haftbrücke anwenden (außer Porenverschluss).

Ca. 1,2 Teile Riplano FS 60 in 1l sauberes Wasser einstreuen und etwa 5 Minuten sumpfen lassen. Anschließend händisch oder mit einem Motorquirl (niedrige Drehzahl) klumpenfrei anrühren.

In einem Arbeitsgang auftragen und glätten.

Weitere Beschichtung erst nach vollständiger Austrocknung.

Ergiebigkeit

Ca. 0,9kg/m²/mm

Die Ergiebigkeitswerte sind Richtwerte, der tatsächliche Verbrauch ist von der Arbeitsweise und von der Beschaffenheit des Untergrundes abhängig. Die Werte werden im Labor volumetrisch ermittelt.

Verarbeitungszeit

Vom Beginn des Einstreuens ins Wasser bis zum letzten Glättvorgang ca. 60 Minuten, abhängig von Untergrund und Temperatur.

Auftragsdicke

0 – ca. 20mm

Stand vom: 05/2009

Verfasser: Hubert Eibenberger

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
8990 Bad Aussee, Unterkainisch 24
+43-3622-505-0
www.rigips.com



Festigkeiten

Druckfestigkeit: > 2,5 N/mm²
Biegezugfestigkeit: > 1,0 N/mm²
Haftzugfestigkeit: > 0,5 N/mm²

Bauphysikalische Werte

Diffusionswiderstand: $\mu = 10$ gem. Katalog für empfohlene Wärmeschutzrechenwerte von Baustoffen und Baukonstruktionen.

Zusammensetzung

Trockengemisch aus Feingips und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit und Haftung. Riplano FS 60 entspricht der ÖNORM B 3371.

Lagerung

Trocken lagern.
Lagerfähigkeit ca. 12 Monate. Angebrochene Säcke verschlossen aufbewahren und innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

Stand vom: 05/2009
Verfasser: Hubert Eibenberger

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
8990 Bad Aussee, Unterkainisch 24
+43-3622-505-0
www.rigips.com

