

geeignet für häusliche
Küchen und Bäder

Als Untergrund für
Verfliesung
geeignet

Hohe Qualität
hinsichtlich
Haftung und
Oberflächen-
glätte

Leicht zu verarbeiten
- hohe Putzleistung -
große Ergiebigkeit

Zum händischen Verputzen
von Beton (in Verbindung mit
Rikombi-Kontakt), stabilem
Mauerwerk und Mantelbeton-
konstruktionen an Wänden
und Decken im Innenbereich



ideal für Sanierung

einlagiger
Handputz
zum Glätten

Besonders gutes
Atmungsvermögen -
daher ausgezeichneter
Feuchtigkeitsregulator
für die Raumluft

Rimano 6-30

Technische Daten

Mischverhältnis	ca. 1,2 kg / 1 l Wasser	Bauphysikalische Werte	Diffusionswiderstand: $\mu=10$
Verarbeitungszeit	ca. 60 min	Brandverhaltensklasse	A1
Materialverbrauch	Fläche: ca. 0,8 kg / m ² / mm	Festigkeiten	gemäß EN 13279-1
Mindestputzdicke	Wand: 6 mm Decke: 6 mm Verfliesung: 10 mm Leichtbauplatten: 15 mm	Gebindegröße	25 kg
Festigkeiten	Druckfestigkeit: > 2,5 N/mm ² Biegezugfestigkeit: > 1,0 N/mm ²	Lagerung	Trocken lagern. Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate. Angebrochene Säcke verschlossen aufbewahren und innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, können jedoch Veränderungen unterliegen.

Produktbeschreibung

RIMANO 6-30 ist ein Gips-Handputz für den Innenbereich, Oberflächen geglättet.

Bestandteile: Trockengemisch aus Gips, Kalkhydrat und Perlite, mit Zusätzen für bessere Verarbeitbarkeit.

Vorteile

RIMANO 6-30 ist ein einlagiger Handputz zum Glätten auf sauberem, trockenem und saugendem Untergrund. Hohe Qualität hinsichtlich Haftung und Oberflächenglätte. Als Untergrund für Anstriche, Tapeten und Verfliesung im Dünnbettklebverfahren geeignet. Besonders gutes Atmungsvermögen – daher ausgezeichneter Feuchtigkeitsregulator für die Raumluft. Leicht zu verarbeiten – hohe Putzleistung – große Ergiebigkeit.

Anwendungsbereich

RIMANO 6-30 eignet sich zum händischen Verputzen von Beton (darf auf glatten Betonuntergründen nur mit Rikombi-Kontakt als Haftbrücke aufgebracht werden), stabilem Mauerwerk und Mantelbetonkonstruktionen an Wänden und Decken im Innenbereich mit üblicher Luftfeuchtigkeit, einschließlich häuslicher Küchen und Bäder (Beanspruchungsgruppe W3). Ideal für die Sanierung. Für Verfliesung geeignet.

Untergrundbeschaffenheit

Luft-, Material und Untergrundtemperatur müssen über +5°C betragen. Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, frost- und staubfrei sein.

Vorbehandlung

Bei stark saugenden Untergründen wird je nach Auftragsstärke eine Vorbehandlung mit RikombiGrund empfohlen, ebenso bei planebenem Mischmauerwerk mit sehr unterschiedlichem Saugverhalten. Bei schwach saugendem Untergrund ist keine Grundierung erforderlich. Großflächige Betonflächen sind mit Rikombi-Kontakt vorzubehandeln. Frischer oder feuchter Beton darf mit **RIMANO 6-30** nicht verputzt werden.

Verarbeitung

Ca. 1,2 kg RIMANO 6-30 in 1 Liter sauberes Wasser einstreuen und etwa 5 Minuten sumpfen lassen. Anschließend händisch oder mit einem Motorquirl (niedrige Drehzahl) klumpenfrei anrühren. Mit der Aufziehglätte in einem Arbeitsgang einlagig auftragen und anschließend mit der Kardätsche fluchtrecht abziehen. Ist der Putz ausreichend angesteift, wird er leicht angenässt, mit dem Schwammbrett aufgeschlämmt und anschließend geglättet.

EN-Klassifikation



EN 13279-1 - A1- B6/20/2
Kennzeichnungspflichtig
gemäß ChemG/ChemV.

Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH

Wiener Neustädter Straße 63
2734 Puchberg • Austria

www.rigips.at

Tel. : + 43(0) 2636 2203 0

SAINT-GOBAIN