

Metylan Direct

Technisches Merkblatt
Ausgabe 19.07.2011

für Vliestapeten

EIGENSCHAFTEN

- ▶ **Spritz- und tropfarter Kleisterauftrag direkt auf die Wand**
- ▶ **Gutes Wandauftragsverhalten mit dem Streichroller**
- ▶ **Hohe Anfangshaftung bei guter Korrekturmöglichkeit**
- ▶ **Ermöglicht die trockene Wiederabziehbarkeit von Qualitätsvliesstapeten**
- ▶ **Schnell gebrauchsfertig 3 – 5 min**
- ▶ **Temperatur-, kalk- und zementbeständig**
- ▶ **Auch für Tapeziergeräte**

EINSATZBEREICHE

- Vorkleistern
- Verkleben von
 - Allen Vliestapeten – mit glattem oder geprägtem Rücken (z.B. Stabilit® - Vliestapeten oder Vliesfaser®)

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrund:

Der Untergrund muss glatt, sauber und trocken sowie gleichmäßig saug- und tragfähig sein.

Untergrundvorbehandlung:

Zu beklebende Flächen gründlich säubern. Alte Tapeten mit Metylan Aktiv Tapeten Ablöser entfernen. Risse und Löcher mit Metylan Tapezier & Renovier Spachtel schließen. Besonders saugfähige in sich feste Untergründe vorkleistern (s. Tabelle). Alte sandende Putze mit Metylan Tapeziergrund für Alte Putze/Beton grundieren.

Ansetzen des Kleisters:

Packungsinhalt vollständig und zügig unter kräftigem Rühren in **kaltes** Wasser einrühren (Ansatz siehe Tabelle). Packung beim Einrühren dicht über das Wasser halten und noch kurze Zeititerrühren. Nach 3 – 5 Minuten nochmals kräftig durchschlagen. Metylan direct ist jetzt gebrauchsfertig.



Ansatzverhältnis in Wasser:

Vorbehandlung/ Wandbelag	An- satz	Packing sinhalt in Liter Wasser	Max. Reichweite	
			m ²	Rollen
Vorkleistern	1 : 40	8	60 - 80	-
Vliestapete (glatt)	1 : 20	4	20 -22	Ca. 4
Vliestapete (ge- prägt)	1 : 15	3	15 – 18	Ca. 4

*Eurorolle (10,05 x 0,53m)

Anwendungshinweise:

Beachten Sie bitte grundsätzlich auch die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller!

a) Wandauftrag (Streichroller):

Den angerührten Metylan direct Rollkleister mit Streichroller direkt auf die Wand gleichmäßig auftragen. Vliestapete ohne Weichzeit in das Kleisterbett einlegen.

b) Tapeziergerät:

Tapeziergeräte je nach erforderlicher Auftragsstärke des Kleisters einstellen. Rolle einspannen, Bahn einlegen, durchziehen, abschneiden und ohne Weichzeit tapezieren.

Qualitäts-Vliestapeten, wie z.B. Stabilit® - Vliestapeten, sind bei Verklebung mit Metylan direct auf oben beschriebenen Untergründen trocken abziehbar.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Methylcellulose + Kunstharz und Roll - Additiv
Schüttgewicht	460 – 530 g/Liter
pH-Wert der wässrigen Lösung	Ca. 8 – 9
Farbe des Kleisters:	Milchig-weiß
Beschaffenheit des fertigen Kleisters:	Kurz abreißend, dick

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieden mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.metylan.de



WICHTIGE HINWEISE

Reinigung:

Arbeitsgeräte mit kaltem Wasser reinigen.

Entfernung von Kleisterresten auf Tapetenvorderseite mit klarem Wasser mit einem Tuch oder einem Schwamm von der Tapete tupfen.

Lagerung

Pulver trocken aufbewahren.

FACHINFORMATIONEN

Kurzzeichen

MDD20

Gebindegrößen/ VE

20 Pakete à 200 g

PRODUKTSICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mymsds.henkel.com erhältlich.

ENTSORGUNG

Ausgehärtete Produktreste = Hausmüll / hausmüll-ähnlicher Gewerbeabfall. Nicht ausgehärtete Produktreste über z.B. kommunale Sammelstelle gesondert entsorgen. Abfallschlüssel (EAK-Code) wird auf Anfrage mitgeteilt. Nur restentleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.