ADEFIX®
Kleber 310 ml

Technische Merkmale:

Basismaterial	Kunststoff-Dispersionen
Konsistenz	Pastös
Aushärteverfahren	Physikalische Polymerisation
Offene Verarbeitungszeit	10 – 15 Min.
Trockenzeit	Ca. 24 Stunden
Dichte (DIN 53479)	1,6 g/ml
Verbrauch	s. Kleberverbrauchstabelle

Produktbeschreibung:

ADEFIX® ist ein weißer, wasserbasierender Montagekleber mit Spachteleigenschaft **nur für den Innenbreeich**.

Eigenschaften:

- Lösungsmittelfrei
- Nach Trocknung leicht elastisch
- gute Spachteleigenschaft
- Schleifbar
- Überstreichbar

Anwendungsbereiche:

Kleber, Spachtelmasse und Verfugungsmaterial für Produkte aus Polystyrol NOMASTYL® PLUS, NOMASTYL®, WALLSTYL® und aus Polyurethan ARSTYL®.

Certificate of approval no 953115
LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE · ISO9001
NMC sa
Gert-Noël-Straße
B-4731 Eynatten

www.nmc.eu

NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den **NMC sa** Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu

ADEFIX®
Kleber 310 ml

Gebinde:

- Packungsgröße: Kartusche mit 310 ml Inhalt
- Farbton des Klebers: weiß

Haltbarkeit:

In verschlossener Verpackung an einem trockenen und kühlen Ort bei +5 °C bis +25°C, 24 Monate lagerfähig.

Untergrund:

Als Untergrund geeignet sind: tapezierte, unbeschichtete und beschichtete Putzflächen. Die Flächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staubfrei, fettfrei und eben sein (ggf. anschleifen und reinigen).
Bei speziellen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Abteilung.

Verarbeitung:

- Kleber mit Ausdruckpistole (Kartusche) auf die Klebeflächen als durchgehenden Strang (Raupe) satt auftragen. Anschließend das Zierelement auf den Untergrund aufsetzen und andrücken. Stöße und Gehrungen bei NOMASTYL® und kleineren WALLSTYL® und ARSTYL® Profilen mit ADEFIX® verkleben. Kleberüberschuss mit einer Spachtel ggf. feuchtem Schwamm entfernen. Gehrungen und Stöße bei WALLSTYL® und ARSTYL® Profilen ab 10 cm Höhe/Ausladung mit ADEFIX® PLUS verkleben und mit ADEFIX® nachspachteln (siehe Verarbeitungsanleitung). Abstützen wenn nötig.
- Fugenbreite: zwischen den einzelnen Profilen ca. 2-3 mm
- Raum-, Kleber,- und Profiltemperatur: +5°C bis +35°C
- Reinigungsmittel (bei nicht trockenem Kleber): Wasser

Hinweis:

- Bei nicht saugfähigen Untergründen und einseitiger Verklebung, empfehlen wir den Einsatz von ADEFIX® PLUS.
- Vor Frost schützen.

Sicherheitshinweise:

Die üblichen Hinweise für den Gesundheitsschutz bei der Arbeit beachten.

Dieses technische Datenblatt wurde gemäß unserem aktuellen Wissensstand erstellt. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen vorzunehmen. Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, dienen unsere Untersuchungen, Zeichnungen, Hinweise, Ratschläge und sonstigen technischen Unterlagen in Bezug auf Funktion, Verhalten und Leistung der Produkte ausschließlich zu Informationszwecken und beziehen sich jeweils auf den üblichen Gebrauch der Produkte bei normalen Anwendungs-, Einsatz- und Klimabedingungen (gemäßigtes europäisches Klima) bzw. auf die uns vom Kunden schriftlich mitgeteilten Hinweise. Sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, ist die Haftung auf Grundlage dieser Untersuchungen, Empfehlungen und anderer technischer Unterlagen ausgeschlossen. Es obliegt dem Kunden, sie zu überprüfen und die Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen.

06-2014 NMC sa / 2014 responsible publisher: NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten