



**Sefra**

## Technisches Merkblatt

### Mat Total Expert



Weißer, matten, isolierender, lösemittelhaltiger und spannungsfreier Renovieranstrich für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.



Symbolfoto

#### Produktbeschreibung

#### Anwendung

Kann auf intakten Altanstrichen bei zu renovierenden Decken und Wandflächen eingesetzt werden. Ohne vorherige Grundierung auf trockene Untergründe wie Gips, Mörtel, Kalk oder andere krebende Untergründe anwendbar. Ohne vorheriges Abwaschen auf Leimfarben (Probeanstrich empfehlenswert) oder mit Nikotin-, Ruß- und Wasserflecken verschmutzte Untergründe einsetzbar. Eine direkte Anwendung auf Raufaser- bzw. Textiltapeten ist nicht zulässig. Ein Lüften der Räumlichkeiten ist erforderlich.

#### Eigenschaften

- Ausgezeichnete Fleckenisolierung (Nikotin, Wasserflecken, Ruß, usw.)
- Absolut matten Aussehen ohne Ansatzstellen
- Sehr einfache Verarbeitungs- und Rolleigenschaften
- Spannungsfrei
- Nassabrieb Klasse 2 nach EN 13.300
- das Produkt ist Aromaten frei, Lösungsmittel basiert

#### Technische Daten

Kriterium	Norm/ Prüfvorschrift	Wert/Einheit	Hinweise
Dichte	1, 56		
Glanz	EN 13 300	Matt	
Nassabriebbeständigkeit	EN 13 300	Klasse 2	
Deckvermögen	EN 13 300	Klasse 2	5 m <sup>2</sup> /l
Maximale Korngröße	EN 13 300	fein	

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

#### Produktgruppe

Wandanstrich Innen

#### Farbton

Weiß, Werkseitig in Pastelltönen bestellbar



**Sefra**

## Technisches Merkblatt

### Mat Total Expert

#### Verarbeitung

<b>Beschichtungsaufbau</b>	1 – 2 mal Sefra Mat Total Expert
<b>Auftrag</b>	rollen, streichen, airless. 1 – 2 Schichte
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	optimale Verarbeitungstemperatur liegt bei 15 bis 25 °C, Min. + 5 °C und Max. + 30 °C für Untergrund und Luft
<b>Abtönbar</b>	Werkseitig tönbar,
<b>Verdünnung</b>	Verarbeitungsfertig eingestellt, falls notwendig 5% mit Verdünnung 89
<b>Verbrauch</b>	6 - 8 m <sup>2</sup> /kg je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes
<b>Trocknung, Aushärtung</b>	<b>Trocknungsbedingungen:</b> Temperatur +23°C und Luftfeuchtigkeit 50% <b>Staubtrocken:</b> nach 2 Stunden <b>Oberflächentrocken und Überarbeitbar:</b> nach 6-8 Stunden <b>Durchgehärtet:</b> nach 4-7 Tagen Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Verdünner 89 (geruchsneutral)

**Verträglichkeit** entfällt

#### Gutachten / Zulassungen

entfällt

#### Chemikalienrechtliche Bestimmungen

**VOC-Gehalt** A.g - Grundierungen, Beschichtungsstoffe auf Lösemittelbasis (Lb)  
Produkt beinhaltet max.: 350g/l

**Enthält:** Fettsäuren, Tallöl, Reaktionsprodukte mit Diethylentriamin, Verbindungen. mit Polyethylenglykolhydrogenmaleat C9-11-Alkylether; Fettsäuren, C18 ungesättigt, Reaktionsprodukte mit Diethylentriamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitsvorschlag** Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Mischung ist laut Kriterien zur Klassifizierung (Verordnung CLP-EU GHS, Nr. 1272/2008) als gefährlich klassifiziert. Den Kontakt des Produktes mit den Augen und der Haut vermeiden. Ist ärztlicher Rat erforderlich,



**Sefra**

## Technisches Merkblatt

### Mat Total Expert

Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

#### Entsorgung

EU 080111, 55508 nach ÖNORM S 2100 57303 (lt. ÖNORM S 2100) Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. Abgabe bei Problemstoffsammelstelle.  
Die von uns gelieferten Verpackungsmaterialien sind bei dem Sammel- und Verwertungssystem Interzero Circular Solutions Europe GmbH ([www.interzero.at](http://www.interzero.at), [office@interzero.at](mailto:office@interzero.at)) Nr. 121570 entpflichtet.

#### Transport

Gemäß den Vorschriften ist das Produkt NICHT ALS GEFÄHRLICH KLASSIFIZIERT.

#### Verpackung

#### Verpackungseinheit

Metallgebinde 20kg

#### Lagerung

#### Lagerbedingungen

Mindestens 36 Monate in original verschlossenen Gebinden bei Temperaturen von +5 bis +35 °C in trockener Umgebung. Von Kindern, Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

#### Hinweise

#### Ergänzungsprodukte

Verdünnung 89

#### Technische Beratung

Sefra Mitarbeiter beraten Sie gerne oder unter [www.sefra.at](http://www.sefra.at)

#### Adresse

Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.  
Schönbrunner Straße 47  
1052 Wien

#### Kontaktdaten

Tel. zu o.a. Adresse: +43 (1) 588 41-0  
Mail: [office@sefra.at](mailto:office@sefra.at)  
[www.sefra.at](http://www.sefra.at)

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen, auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist wesentlich von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.