

Technisches Merkblatt

8200 SLUPOL Malerfarbe



Symbolfoto

Dauerwischfeste Leimfarbe auf Kaolin-Kreidebasis mit spannungsarmen Celluloseleimen abgebunden, gut deckend, absolut geruchlos, hohes Wasserdampf-Absorptionsvermögen (atmungsaktiv).

Verarbeitungstechnische Hinweise:

Material kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Konsistenz dünn einstellen. Für normale, tragfähige Untergründe benötigt diese Farbe keine Tiefengrundierung, sondern es reichen zwei Anstriche vollkommen aus. Auf Gipsuntergründen (Bauplatten, Gipsformatsteine und Putze) ist eine Sicherheitsgrundierung mit z.B. Hydrosol oder SEFRA Tiefengrund notwendig.

Eigenschaften

Dauerwischfest, gut deckend, leicht zu verarbeiten, spannungsarm, baubiologisch unbedenklich.

Farbe

Naturweiß

Glanzgrad

Matt

Spez. Gewicht:

1,55 kg/l

Bindemittelbasis:

Celluloseleim

Pigmentbasis:

Extender, Kreide, Kaolin

Verpackung:

Eimer 25 kg

Verträglichkeit mit anderen Farben:

Grundsätzlich ist das Vermischen mit artgleichen Farben möglich, vor der Verarbeitung ist ein Versuch durchzuführen, um die Verträglichkeit zu prüfen.

Verdünnung:

Nach gutem Aufrühren mit bis zu 10 % Wasser verdünnen.

Verbrauchswerte für den einmaligen Anstrich:

Glatte Putz	ca. 150-210 g/m ²
Putz mit mittlerer Struktur	ca. 180-220 g/m ²
Putz mit grober Struktur	ca. 200-225 g/m ²

Genaue Werte durch Probeanstrich am Objekt feststellen



Technisches Merkblatt

8200 SLUPOL Malerfarbe

VOC-ChemG. 2010:	Untergruppe A/a VOC-Grenzwert 30 g/L VOC-Wert gebrauchsfertig 0,001 g/L
Lagerhaltung:	Kühl aber frostfrei, 12 Monate im Originalgebinde
Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:	Mindestens + 5° C für Luft- und Untergrundverhältnisse.
Trocknung:	Mindesttrockenzeit zwischen den Anstrichen beachten. Bei ca. + 20° C/70 % rel. Luftfeuchte 3 - 6 Stunden, daher noch am gleichen Tag fertigstellbar.
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser unter Beachtung der Abwasservorschriften.
	Chem.G.: Nicht kennzeichnungspflichtig nach ADR. Keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Gesetzes. Nicht überwachungsbedürftiger Sonderabfall.
Zur Beachtung:	Sonderabfallschlüsselnr: 57303 nach ÖNORM S 2100. Europäische Abfallschlüsselnr: 08 01 12 Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.
Technische Beratung	SEFRA Mitarbeiter:innen beraten Sie gerne unter office@sefra.at oder telefonisch unter +43 (1) 588 41-0.
	Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.
Adresse	Schönbrunner Straße 47 1050 Wien

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen, auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

UNSERE TECHNISCHEN AUSKÜNFTE DIENEN IHRER BERATUNG. EINE VERBINDLICHKEIT KANN DARAUS NICHT ABGELEITET WERDEN.