

Technisches Merkblatt

8200 SLUPOL Malerfarbe



Symbolfoto

Dauerwischfeste Leimfarbe auf Kaolin-Kreidebasis, abgebunden mit spannungsarmen Celluloseleimen.

Verarbeitungstechnische Hinweise:

Material kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Konsistenz dünn einstellen. Für normale, tragfähige Untergründe benötigt diese Farbe keine Tiefengrundierung, zwei Anstriche sind ausreichend. Auf Gipsuntergründen (Bauplatten, Gipsformatsteine und Putze) ist eine Grundierung mit z.B. Hydrosol oder SEFRA Tiefengrund notwendig.

Eigenschaften

- dauerwischfest
- leicht zu verarbeiten
- spannungsarm
- baubiologisch unbedenklich
- gut deckend
- absolut geruchlos
- hohes Wasserdampf- Absorptionsvermögen (atmungsaktiv)

Farbe	Naturweiß
Glanzgrad	Matt
Spez. Gewicht:	1,55 kg/l
Bindemittelbasis:	Celluloseleim
Pigmentbasis:	Extender, Kreide, Kaolin
Verpackung:	Eimer 25 kg
Verträglichkeit mit anderen Farben:	Grundsätzlich ist das Vermischen mit artgleichen Farben möglich, vor der Verarbeitung ist ein Versuch durchzuführen, um die Verträglichkeit zu prüfen.
Verdünnung:	Nach gutem Aufrühren mit bis zu 10 % Wasser verdünnen.



Technisches Merkblatt

8200 SLUPOL Malerfarbe

Verbrauchswerte für den einmaligen Anstrich:	Glatter Putz	ca. 150-210 g/m ²
	Putz mit mittlerer Struktur	ca. 180-220 g/m ²
	Putz mit grober Struktur	ca. 200-225 g/m ²
	Genaue Werte durch Probeanstrich am Objekt feststellen	
VOC-ChemG. 2010:	Untergruppe A/a VOC-Grenzwert 30 g/L VOC-Wert gebrauchsfertig 0,001 g/L	
Lagerhaltung:	Kühl aber frostfrei, 12 Monate im Originalgebinde	
Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:	Mindestens + 5° C für Luft- und Untergrundverhältnisse.	
Trocknung:	Mindesttrockenzeit zwischen den Anstrichen beachten. Bei ca. + 20° C/70 % rel. Luftfeuchte 3 - 6 Stunden, daher noch am gleichen Tag fertigstellbar.	
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser unter Beachtung der Abwasservorschriften.	
Zur Beachtung:	Sonderabfallschlüsselnr: 57303 nach ÖNORM S 2100.	
	Europäische Abfallschlüsselnr: 08 01 12	
	Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.	
Technische Beratung	SEFRA Mitarbeiter:innen beraten Sie gerne unter office@sefra.at oder telefonisch unter +43 (1) 588 41-0.	
Adresse	Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H. Schönbrunner Straße 47 1050 Wien	

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen, auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

UNSERE TECHNISCHEN AUSKÜNFTE DIENEN IHRER BERATUNG. EINE VERBINDLICHKEIT KANN DARAUS NICHT ABGELEITET WERDEN.