

Technisches Merkblatt

8211 SLUPOL Gips- und Tiefengrund pigmentiert



Symbolfoto

pigmentierte, leicht griffige, isolierende Grundierung für Gipsuntergründe.

Verarbeitungstechnische Hinweise:

Ein Grundanstrich genügt.

Eigenschaften

Leicht griffige, isolierende Grundierung

Farbe

Opak, Weiß

Glanzgrad

Matt

Spez. Gewicht:

1,50 kg/l

Bindemittelbasis:

Gemisch aus Polymerisaten wv.

Pigmentbasis:

Titandioxid, Extender

Verpackung:

Eimer 22 kg

Verträglichkeit mit anderen Farben:

Nicht mit anderen Farben und Grundierungen mischbar.

geeignete Untergründe:

Alle herkömmlichen Untergründe, die trocken und staubfrei sind, wie z.B. diverse Innenputze auf Basis Gips, Kalk, Zement, etc.

nicht geeignete Untergründe:

Flächen aus Holz, Lacken, PVC und anderen Kunststoffen.

Verdünnung:

Bis maximal 10 % mit Wasser, nicht mehr wegen isolierender Eigenschaften.



Technisches Merkblatt

8211 SLUPOL Gips- und Tiefengrund pigmentiert

**Verbrauchswerte für den
einmaligen Anstrich:**

120 - 180 g/m²

VOC-ChemG. 2010:

Untergruppe A/h

VOC-Grenzwert 30 g/L

VOC-Wert gebrauchsfertig 0,001 g/L

Lagerhaltung:

Kühl aber frostfrei, 12 Monate im Originalgebinde

**Untere Temperaturgrenze
bei der Verarbeitung:**

Mindestens + 5° C für Luft- und Untergrundverhältnisse, NICHT bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

Trocknung:

Mindesttrockenzeit vor dem Folgeanstrich
mindestens 3 Stunden, aber nicht mehr als 2 Tage.

**Reinigung der
Werkzeuge:**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser unter Beachtung der
Abwasservorschriften.

Zur Beachtung:

Sonderabfallschlüsselnr: 57303 nach ÖNORM S 2100.

Europäische Abfallschlüsselnr: 08 01 12

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie dem
Sicherheitsdatenblatt.

Technische Beratung

SEFRA Mitarbeiter:innen beraten Sie gerne unter office@sefra.at oder
telefonisch unter +43 (1) 588 41-0.

Adresse

Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.

Schönbrunner Straße 47
1050 Wien

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen, auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

**UNSERE TECHNISCHEN AUSKÜNFTE DIENEN IHRER BERATUNG. EINE VERBINDLICHKEIT KANN
DARAUS NICHT ABGELEITET WERDEN.**