



Sefra

7500 SLUPON®

Glättputz für innen



Anwendungsbereich: Innen. Wandspachtelmasse und Füller zum Glätten und Verputzen von rohem Mauerwerk, Beton, Ytong, Gips- und Gipsfaserplatten. Ausfüllen großflächiger Vertiefungen an Wänden und Decken. Füllen von Rissen, Löchern, Fugen und Schlitzen. Für Schichtdicken bis 30 mm pro Auftrag.

Art des Werkstoffes: Weißes Pulver auf Gips-Kunststoff-Basis mit einem Schüttgewicht von ca. 0,9 kg/Liter.

Vorbereitung des Untergrundes: Der Untergrund soll griffig, trocken, fest und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und Trennmittel sein. Alte Lacke, Öl- und Plastikanstriche müssen entfettet und aufgeraut werden. Bei schwierigen Fällen Haftbrücke vorstreichen.

Verarbeitung: Nicht unter +5°C. In ein sauberes Anrührgefäß mit klarem, sauberem, kaltem Wasser, schüttet man so viel Pulver hinein, dass nach kräftigem Umrühren ein klumpenfreier Mörtel entsteht. Ca. 13 – 15 Liter Wasser für 25 kg SLUPON® Glättputz. Nach einer Reifezeit von 1 – 3 Minuten nochmals durchrühren. Verarbeitungszeit je nach Temperatur ca. 60 Minuten.

Füllgewicht und Gebindeart: Säcke mit 25 kg netto

Lagerung: Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet ca. 12 Monate.

Nur für den gewerblichen Gebrauch!



CE	
SEFRA Farben- und Tapetenvertrieb GmbH Schönbrunnerstr. 47 A-1050 Wien Austria 13 4039 EN 13963:2005/AC:2006 4039 7500 Slupon Glättputz, EN 13963:4B Abbindender Fugenspachtel für Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen	
Brandverhalten:	NPD
Biegezugfestigkeit:	> 400 N
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD

Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.
1050 Wien, Schönbrunner Straße 47
Tel.: 01/58841-0, Fax: 01/58841-25