

Dicht- und Sperrputz, ergiebiger Funktionsputz für die Abdichtung gegen negativen Wasserdruck, innen u. außen einsetzbar

Einsatzgebiete:

- druckwasserbeständige Abdichtung feuchter und salzbelasteter Wände
- Anwendung innen wie außen ab 1 cm Putzdicke möglich
- ein- oder mehrlagige Abdichtungsebene für Innenabdichtungen
- zum Reprofilieren von Beton- und Mörtelausbrüchen (z. B. bei Treppen, Balkonen)
- nachhaltige Abdichtung von Sockeln, Garagen, Gartenmauern usw.
- nicht für Untergründe aus Porenbeton geeignet

Eigenschaften:

- kann ohne Vortrocknung auf feuchte Wände aufgebracht werden
- hohe Druck- und Verschleißfestigkeit
- hohe Klebefähigkeit
- hohe Flächenleistung aufgrund geschmeidiger Verarbeitbarkeit
- maschinengängig, auch schlämm- und spachtelbar
- salz-, abwasser- und frostbeständig
- schnell erhärtend
- hoch alkalisch
- hydrophob eingestellt
- auch bei Salzbelastung geeignet

Technische Daten:

- Farbe: grau
- Druckfestigkeit: C IV
- Kapillare Wasseraufnahme: W1
- Verarbeitungstemperatur: +5 bis +30 °C
- Standzeit: ca. 3 bis 4 Stunden (temperatur- und feuchteabhängig)
- Schichtstärke: mindestens 1 cm (bis max. 4 cm, mehrlagig verarbeitbar)
- Verbrauch / Ergiebigkeit: ca. 16 kg/m² bei 1 cm Putzdicke.
25 kg **Secco Waterproof** reichen für ca. 1,6 m² bei 1 cm Putzdicke

Untergrund:

Der mineralische Untergrund muss fest, sauber, haft- und tragfähig, spannungs- und bewegungsfrei, sowie frei von trennenden und haftungsmindernden Stoffen (wie z. B. gipshaltigen Baustoffen) sein. Glatte Untergründe (KS, Beton etc.) mit **Secco Spritzbewurf** schnell vorspritzen und anschließend **Secco Hybrid-Grundierung** satt auftragen. Ca. 30 min. nach Auftrag der **Secco Hybrid-Grundierung** kann **Secco Waterproof** aufgetragen werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

Verarbeitung:

Vorhandenen Altputz 80 cm über Ausblühungen hinaus entfernen. Mauerwerk dann abbürsten und trockene Wandbereiche vornässen. **Secco Hybrid-Grundierung** in jedem Fall anschließend satt auftragen. 25 kg **Secco Waterproof** mit 3,5 bis 4,0 l sauberem Wasser ca. 3 Minuten gründlich mit einem langsam drehenden Rührwerk (> 1000 W, ca. 400 U/min.) mit geeignetem Rührstab vermischen. **Secco Waterproof** mit einer geeigneten Kelle oder mit einer geeigneten Putzmaschine innerhalb von 30 Minuten mindestens 1 cm stark auftragen. Bereits angesteiftes Material nicht mehr verarbeiten. Frisch verputzte Flächen vor Zugluft, Sonnenstrahlung und zu schneller Austrocknung schützen (ggf. nachnässen).

Eventuell im Wandbereich vorhandener Estrich ist in einer Breite von ca. 10 cm zu entfernen. Die Abdichtungsebene aus **Secco Waterproof** ist mit einer Hohlkehle mit einem Radius von ca. 6 cm an den Rohboden anzuschließen.

Hinweise / Empfehlung Maschinenverarbeitung:

Putzmaschine „Putzmeister PFT G4“ (keine „Ritmo“!) mit Schneckenmantel „D 8-1,5 Twister“ ohne Spannschelle verwenden. Verarbeitung nur mit Nachmischer! Maximale Schlauchlänge: 15 m. Schläuche mit Kalkmilch / Kleister auf Putzvorgang vorbereiten. Dann die Putzmaschine mit ca. 350 l Wasser anfahren und auf ca. 280 l einmischen (abgestimmt auf die Raumtemperatur und die Oberflächenbeschaffenheit). Wasserschlauch am schnecken nahen Anschluss anschließen. Liegezeit im Schlauch: max. 15 min. (sonst: Verstopfungsgefahr). Laufenden Spritzvorgang nicht unterbrechen!

Um die Gefahr von Kondensatbildung (und damit ggf. auch Schimmelpilzbildung) bei der Anwendung im Innenbereich zu verhindern, ist das anschließende Aufbringen eines Kondensatpuffers erforderlich. Hierfür sind folgende Produkte geeignet: **Luno Wohnklimaputz**, **Vivo Antischimmelputz** oder **Vivo Vario**.

Bei Anspruch an die Wärmedämmung sollten die hydrophilen, kapillaraktiven Mineraldämmplatten aus der **Pura-Linie** oder die **Clima Redboard-Platten** verwendet werden.

Die Technischen Merkblätter der verwendeten redstone-Produkte sind zu beachten!

Reinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung / Lagerstabilität:

Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde zügig verbrauchen.

Abmessungen / Lieferform / Art.-Nr. / EAN-Nr.:

25 kg-Sack / 42 Sack-Palette / FS25WPR / 4260122568673

Sonstiges:

Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.