

Produktspezifikation für GK250/100/25/T

Material

Lt. ISO 186 u. ISO 187 aus 100% Recycling-Altpapier, grau/braun,

Stärke

Interne Messung Toleranz 5 % – ca. 350 mj = 0,35 mm

Grammatur

Lt. ISO 536 – Toleranz 3 %

Feuchtigkeit

Lt. ISO 287 in % Toleranz 3 % - Wert 7

Zugfestigkeit – längs

Lt. ISO 19254-2 (kN7m) Toleranz 5 % - Wert 8,05

Zugfestigkeit -quer

Lt. ISO 19254-2 (kN7m) Toleranz 5 % - Wert 3,85

Feuchte - Durchlässigkeit

gemessen in Tappi T-835 (s) Toleranz 5 s – Wert 35 sec.

Spezifikation

Graukarton 250 gr./m², Rolle, 100 cm breit, ca. 30 cm Durchmesser, Hülse 5 cm,
ca. 100 Lfm = ca. 100 m²

Verwendungszweck

Unterlags- und Abdeckkarton zum Schutz für Boden beim Trockenbau und Malerarbeiten