

## **Produktspezifikation für PZD110/10/52/T**

### **Material**

Lt. ISO 186 u. ISO 187 aus 100% Recycling-Altpapier, grau/braun,

### **Stärke**

Interne Messung Toleranz 5 % – ca. 350 mj = 0,35 mm

### **Grammatur**

Lt. ISO 536 – Toleranz 3 %

### **Feuchtigkeit**

Lt. ISO 287 in % Toleranz 3 % - Wert 7

### **Zugfestigkeit – längs**

Lt. ISO 19254-2 (kN7m) Toleranz 5 % - Wert 8,05

### **Zugfestigkeit -quer**

Lt. ISO 19254-2 (kN7m) Toleranz 5 % - Wert 3,85

### **Feuchte - Durchlässigkeit**

gemessen in Tappi T-835 (s) Toleranz 5 s – Wert 35 sec.

### **Spezifikation**

Graukarton 250 gr./m<sup>2</sup>, Rolle, 110 cm breit, ca. 6 cm Durchmesser, ca. 10 Lfm = 11 m<sup>2</sup>

### **Verwendungszweck**

Unterlags- und Abdeckkarton zum Schutz für Boden beim Trockenbau und Malerarbeiten  
52 Rollen im Display-Karton,