

# A755 Fassaden Acryl

ACRYL-DICHTSTOFF – FRÜHREGENFEST

## TECHNISCHES MERKBLATT

### SMARTE PRODUKTVORTEILE

- innen und außen
- frühregenfest
- überstreichbar
- alterungsbeständig
- witterungsbeständig

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

A755 FASSADEN ACRYL ist ein hochwertiger Fugendichtstoff auf Basis von Acryldispersion, welcher kurz nach dem Auftrag regenfest ist. A755 FASSADEN ACRYL ist überstreichbar und nicht korrosiv gegenüber Metall. Härtet zu einer elasto- plastischen Masse aus.

### ANWENDUNGSBEREICHE:

A755 FASSADEN ACRYL kann als Anschlussfuge zwischen Fensterbänke, Treppen, Decken, Wände, Metallteile, Sockelleisten, Leisten, Gasbeton, Gips, Kalkstein, Holz und Metallfenster, Beton und Mauerwerk im Innen- und Außenbereich angewendet werden. Weil das Material nach Anwendung regenfest ist, sind weniger Einschränkungen wegen Wettervoraussetzungen erforderlich. Im Allgemeinen haftet A755 FASSADEN ACRYL ohne Voranstrich auf vielen Baumaterialien wie Beton, Mauerwerk, Gasbeton, lackiertem Holz, anodisiertem Aluminium und Hart-PVC. FASSADENACRYL ist nicht geeignet für dauerhafte Wassereinwirkung.

### FUGENMASSE/HINTERFÜLLUNG:

Bei Fugenbreiten von 5 - 10 mm soll der Fugenquerschnitt quadratisch sein. Fugenbreiten von 10 - 20 mm erfordern eine Mindesttiefe von 10 mm. Bei Fugen über 20 mm Breite soll die Fugentiefe die Hälfte der Fugenbreite betragen. Die Fugentiefe muss durch geeignetes Hinterfüllmaterial begrenzt werden, damit keine Dreiflankenhaftung entsteht.

### VORBEREITUNG DER HAFTFLÄCHEN:

Die Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, trocken und frei von Schmutz, Staub, Fett, Öl und anderen Fremdstoffen sein. Stark saugende Untergründe mit wasserverdünnter Dichtungsmasse vorstreichen und ca. 15 Minuten antrocknen lassen. Fugenränder ggf. mit Selbstklebeband abdecken.

### VERARBEITUNG:

A755 FASSADEN ACRYL mit Druck auf die Fugenflanken gleichmäßig ausspritzen. Oberfläche vor



beginnender Hautbildung mit feuchtzuhaltendem Werkzeug glätten und ggf. Klebeband entfernen. Verunreinigungen im frischen Zustand mit einem feuchten Lappen entfernen.

### VERBRAUCH:

Bei 10 x 10 mm Fugenquerschnitt reicht die Kartusche für ca. 3 lfdm. Der Verbrauch läßt sich aus Fugenbreite (mm) x Fugentiefe (mm) = cm<sup>2</sup> pro lfdm. Fuge errechnen.

### LAGERUNG:

18 Monate bei kühler und trockener Lagerung.

### LIEFERGEBINDE / FARBEN:

weiß Artikel-Nr. 30616986  
300 ml Kartusche

### ARBEITSSCHUTZ:

Enthält ein Biozid: Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

### CE-KENNZEICHNUNG:

EN 15651-1:F-EXT-INT [12,5 P]

### REINIGUNG:

Werkzeug nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Die Hände können mit Reinigungstüchern und/oder Wasser und Seife gereinigt werden.

## TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Basis	Acrylat-Dispersion
Standvermögen	standfest < 2 mm
Spez. Gewicht	ca. 1,57 g/ml
Hautbildungszeit (+ 23 °C/50 % rel. LF.)	ca. 10 Minuten
SHORE A-Härte (DIN 53505, 8 Wochen bei + 23 °C/50 % rel. LF.)	ca. 10
Bruchdehnung	500 %
Zulässige Gesamtverformung	12,5 %
Zugfestigkeit	0,10 MPa
Temperaturbeständigkeit im durchgetrockneten Zustand	ca. - 20 °C bis + 75 °C
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 40 °C



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenes chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 09.20

**Bostik GmbH**  
An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen  
Tel.: +49 5425 801-0 · Fax: +49 5425 801-140  
E-Mail: [info.germany@bostik.com](mailto:info.germany@bostik.com)  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

## BOSTIK HOTLINE

**Smart help**  
**+ 49 5425 801-0**



**Bostik GmbH**  
Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels  
Tel.: +43 72 42 5 30 -10 · Fax: +43 72 42 5 30 - 12  
E-Mail: [info.austria@bostik.com](mailto:info.austria@bostik.com)  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)