



Sefra

Technisches Merkblatt

SEFRA Maleracryl Compact



Symbolfoto

Weiße plastoelastische phthalat- und halogenfreie Acryl-
Dispersionsdichtungsmasse für Fugen und Risse für innen und außen



Produktbeschreibung

Anwendung Für Baustoffe wie z.B. Holz, Beton, Mauerwerk und korrosionsgeschützte Metalle sowie diverse Kunststoffe, überstreichbar. Haftet auf leicht feuchtem Untergrund

Eigenschaften	-	dehnfähig
	-	plastoelastisch
	-	standfest
	-	überstreichbar
	-	überputzbar
	-	spachtelfähig
	-	im frischen Zustand wasserlöslich – Werkzeuge sind einfach zu reinigen
	-	verarbeitungsfertig
	-	alterungsbeständig
	-	UV-beständig
	-	geruchsneutral
	-	lösungsmittelfrei
	-	silikonfrei
	-	phthalatfrei
	-	halogenfrei

Technische Daten

Kriterium	Norm	Wert/Einheit	Hinweise
Dichte		EN 1183-1	ca. 1,7 g/cm ³
Klassifizierung nach		EN 15651-1 (Fassadenelemente)	erfüllt
Shore A Härte		EN 868	ca. 30
Brandverhalten		EN 13501	Klasse E
Volumenverlust		EN 10563	< 25 %



Sefra

Technisches Merkblatt

SEFRA Maleracryl Compact

Standvermögen		EN 7390 (kein Absacken in der Fuge)	≤ 3 mm
Temperaturbeständigkeit (ausgehärtete Masse)			-20 bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur			+5 bis +40 °C
Lagerfähigkeit Alubeutel (trocken, bei +5 bis +25 °C)			24 Monate
Lagerfähigkeit Kartusche (trocken, bei +5 bis +25 °C)			24 Monate

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Produktgruppe Ausbesserungsspachtel

Farbton weiß

Verarbeitung

Verbrauch, Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, Staub und Fett frei sein, tragfähig und zumindest teilweise saugfähig sein. Bei Außenanwendung muss die Dichtmasse bis zur vollständigen Aushärtung vor Regen geschützt werden. Nicht für Fugen und Dauernassbereich verwenden. Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollen die Haftflächen mit wasserverdünntem Dichtstoff (1 Teil Sefra Maleracryl compact und 2 Teile Wasser) vorgestrichen werden. Voranstrich ablüften lassen und auf den noch leicht feuchten Untergrund den Dichtstoff aufspritzen.

Bei der Vielzahl der heute verwendeten Untergründe, Baustoffe und/oder Beschichtungen, insbesondere bei Kunststoffen, raten wir dazu eine Eignungsprobe durchzuführen. Die Verwendung einer PE-Rundschnur als Fugenhinterfüllmaterial wird zur Vermeidung der Dreiflankenhaftung empfohlen. Vor Beginn sollten die Fugenränder mit geeignetem Klebeband abgeklebt werden. Kartuschennippel mit einem scharfen Messer abschneiden.

Düse auf die Kartusche aufschrauben und diese bis zur gewünschten Strangbreite angeschrägt abschneiden. Kartusche in Auspresspistole einlegen und die Dichtmasse gleichmäßig und hohlraumfrei ausspritzen. Das Acrylat mit einer angefeuchteten Fugenspachtel glätten. Während der Hautbildezeit ist die Masse vor Regen zu schützen. Nicht an Stellen verwenden wo sich stehendes Wasser bilden kann. Anschließend das Klebeband abziehen und eventuelle Dichtmassenrückstände vor dem Aushärten entfernen.



Sefra

Technisches Merkblatt

SEFRA Maleracryl Compact

Es ist zu prüfen, ob ein nachträglich auf die Fuge aufgebrachter Anstrich elastisch genug ist, um die Fugenbewegung dauerhaft mitmachen zu können. Ebenso ist die Verträglichkeit von Dichtstoff und Anstrich vorab zu prüfen. Einige Anstriche können zu farblichen Veränderungen der Masse führen und die Haftung beeinträchtigen. Der Dichtstoff ist nach dem vollständigen Trocknen/Reagieren geruchsfrei. Acrylat-Dichtstoffe sollten nicht im Erd- und Dauernassbereich eingesetzt werden. Kartuschen kühl und trocken lagern. Höhere Temperaturen verkürzen die Haltbarkeit.

Untergrund Anforderungen

Geeignete Untergründe:

Holz, Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Ziegel, Klinker, Zement, Faserzement, Gipskarton, Holz, Holzspanplatten, Aluminium, korrosionsgeschützte Metalle, Keramik, Fliesen, viele Kunststoffe, Hart-PVC

Bedingt geeignete Untergründe:
Gips nur mit Primer

Ungeeignete Untergründe:
Teer, bitumenhaltige Untergründe, EPDM, PIB, PTFE, PP, PE, Gips, Glas, Spiegelrückseite, Silikon, Zinkblech, Eisen, Stahl, Kupfer, Blei

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Sicherheitsvorschlag

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Haut und Augen schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol 3-on und 2 Methyl- 2H-Isouthiazol 3-on (3:1), 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on (CAS:2634-33-5). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter und weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.sefra.at.

Entsorgung

Altbestände und Reste nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Abguss oder WC leeren, sondern Sonderabfallsammelstelle/Problemstoffsammelstelle übergeben (gem. ÖNORM S2100). Die von uns gelieferten Verpackungsmaterialien sind bei dem Sammel- und Verwertungssystem Reclay UFH 6023 /2020. Materialreste laut SDBL entsorgen.

Zusatzinformation

Diese technische Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden. Alle vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhältnisse, Gewichte etc. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen keine vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung kann eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen



Sefra

Technisches Merkblatt

SEFRA Maleracryl Compact

konkreten Einsatzzweck nicht erfolgen, eigene Versuche und Prüfungen sind nötig.

Verpackung

Verpackungseinheit Kartusche: 300 ml
Verpackungseinheit: 20 Stück pro Karton

Hinweise

Technische Beratung Sefra Mitarbeiter/innen beraten Sie gerne oder unter www.sefra.at

Adresse Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.
Schönbrunner Straße 47
1050 Wien

Kontaktdaten Tel. zu o.a. Adresse: +43 (1) 588 41-0
Mail: office@sefra.at
www.sefra.at

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen, auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist wesentlich von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.