



Liefert eine besonders glatte und weiße Oberfläche

Schichtdicke von 20 mm bis 0 mm ausziehbar

Einfaches & müheloses Schleifen

Geeigneter Untergrund für Anstriche, Tapeten, Lacke und Dispersionsfarben

Füllen und Glätten mit höchster Qualität

Gipskarton
Verspachtelung
Ausführungsstufen 1-4

Sehr geschmeidige & klumpenfreie Masse

Riplano Meister

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, können jedoch Veränderungen unterliegen.

Technische Daten

Mischverhältnis	ca. 1,3 kg / 1 L Wasser
Verarbeitungszeit	ca. 60 min.
Materialverbrauch	ca. 0,9 kg/m ² /mm
Brandverhaltensklasse	A1
Festigkeiten	3B gemäß EN 13963
Gebindegrößen	12,5 kg / 25 kg
Lagerung	Trocken lagern. Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate. Angebrochene Säcke verschlossen aufbewahren und innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

Produktbeschreibung

Riplano Meister ist eine auf Naturgips basierende kunststoffvergütete universelle Glätt- und Fugenspachtel, zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken sowie zur Verspachtelung von Fugen und Anschlüssen von Gipskartonplatten mit Bewehrungsstreifen (Ausführungsstufen 1 bis 4). Leicht verarbeitbare Spachtelmasse mit besonders glatter Oberfläche, ausgezeichneter Hafteigenschaft und einer Schichtdicke die bis auf 0 mm ausziehbar ist.

Anwendungsbereich

Geeigneter Untergrund sind Gipskartonplatten, Betonuntergründe, Raue Oberflächen sowie sonstige Gipsflächen. Die Spachtelmasse fällt sehr wenig ein und trocknet bis 20mm rissfrei und mit einem hohen Weißheitsgrad. Weiters ist der Riplano Meister geeignet für den Einsatz auf allen mineralischen Untergründen in Innenräumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit sowie Küchen und Bäder mit der Feuchtigkeits-Beanspruchungsgruppe W3.

Untergrundbeschaffenheit

Es dürfen sich keine Reste von Betonzusatz-, Trenn-, und Nachbehandlungsmitteln auf der zu spachtelnden Fläche befinden. Desweiteren müssen Sandende und lose Teile entfernt werden. Nicht verwendbar auf Glas, Holz, Kunststoff und Metallen.

Vorbereitung

Stark saugende Untergründe (Benetzungsprobe mit Wasser) mit den Rikombi Grund grundieren. Auf glatten Betonuntergründen den Rikombi Kontakt als Haftbrücke anwenden (außer bei Porenverschluss).

Verarbeitung

Ca. 1,3 kg Pulver in 1 Liter sauberes Wasser einstreuen, ca. 5 Minuten sumpfen lassen und klumpenfrei händisch oder mit einem Motorrührwerk anrühren. Wir empfehlen direkt vor Verarbeitung 1x mit der Kelle durchmischen.

Vorteile

Durch die mit 60 Minuten lange Bearbeitungszeit und der leichten Anwendung lassen sich Oberflächen nach ÖNORM B3415, Ausführungsstufen 1- 4 erreichen. Riplano Meister unterscheidet sich im Vergleich zu reinen Gipsspachtelmassen durch die hervorragenden technischen Werte im Bezug der Haftzugfestigkeit. Die getrocknete Oberfläche lässt sich mühelos und sehr einfach schleifen.

CE EN-Klassifikation
EN 13963:3B / EN 13279-1:B1/20/2



Anwendung



Verarbeitung



Verarbeitungszeit



Auftragsstärke



Materialverbrauch

Saint-Gobain Austria GmbH

Unterkainisch 24

8990 Bad Aussee

Tel. : 03622/505-0

www.rigips.at

SAINT-GOBAIN