

## Technisches Merkblatt

# 8218 SLUPOL Edles Weiss



Symbolfoto

hochdeckende, lösemittelfrei, waschbeständige und spannungsarme Innendispersion, nach EN 13300 Nassabriebbeständigkeitskl. 3, Deckkraftklasse 2

### Verarbeitungstechnische Hinweise:

Material kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Konsistenz dünn einstellen. Für normale, tragfähige Untergründe benötigt diese Farbe keine Tiefengrundierung, es reichen zwei Anstriche vollkommen aus. Auf Gipsuntergründen (Bauplatten, Gipsformatsteine und Putzen) ist eine Sicherheitsgrundierung mit z.B.: Hydrosol oder SEFRA Tiefengrund notwendig.

#### geeignete Untergründe:

Anwendbar auf Putz, Beton, Gipsbauplatten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, usw. Nur auf festen, sauberen, trockenen und tragfähigen Untergründen aufbringen.

#### Eigenschaften

Gut deckend, lösemittelfrei, leicht zu verarbeiten, spannungsarm, baubiologisch unbedenklich, kalkecht, airless-spritzbar

#### Farbe

weiß

#### Spez. Gewicht

1,55 kg/L

#### Bindemittelbasis

spezielle hochdiffusionsfähige Kunstharzbindemittel

#### Pigmentbasis

Titandioxid, Extender, Calcium-Carbonate

#### Geeignete Abtönfarben:

Für Pastelltöne ist ein Abtönen mit ungebundenen Farbpigmenten bis 5 % möglich, z.B. PINTASOL, SEFRA Volltonfarben.

#### Verdünnung:

Nach gutem Aufrühren mit bis zu 10% Wasser verdünnen.

#### Verbrauchswerte für den einmaligen Anstrich:

Glatter Putz	ca. 150-210 g/m <sup>2</sup>
Putz mit mittlerer Struktur	ca. 180-220 g/m <sup>2</sup>
Putz mit grober Struktur	ca. 200-225 g/m <sup>2</sup>
Genauere Werte durch Probeanstrich am Objekt feststellen	

#### Trocknung:

Mindesttrockenzeit zwischen den Anstrichen beachten. Bei ca. + 20° C/70 % rel. Luftfeuchte 4- 6 Stunden, daher noch am gleichen Tag fertigstellbar.



## Technisches Merkblatt

# 8218 SLUPOL Edles Weiss

<b>Reinigung der Werkzeuge:</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser unter Beachtung der Abwasservorschriften.
	Chem.G.: Nicht kennzeichnungspflichtig nach ADR. Keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Gesetzes. Nicht überwachungsbedürftiger Sonderabfall
<b>Zur Beachtung:</b>	Sonderabfallschlüsselnr: 57303 nach ÖNORM S2100. Europäische Abfallschlüsselnr: 08 01 12  Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Sicherheitsvorschlag:</b>	Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemiekaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Augen & Haut vor Farbspritzer schützen.
<b>Lagerhaltung:</b>	Kühl aber frostfrei, 12 Monate im Originalgebinde
<b>Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:</b>	Mindestens+ 5° C für Luft- und Untergrundverhältnisse.
<b>Transport</b>	Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich
<b>Technische Beratung</b>	SEFRA Mitarbeiter:innen beraten Sie gerne unter office@sefra.at oder telefonisch unter +43 (1) 588 41-0.
<b>Adresse</b>	Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H. Schönbrunner Straße 47 1050 Wien

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen, auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

**UNSERE TECHNISCHEN AUSKÜNFTE DIENEN IHRER BERATUNG. EINE VERBINDLICHKEIT KANN DARAUS NICHT ABGELEITET WERDEN.**