

Technisches Merkblatt

8218 SLUPOL Edles Weiss



Symbolfoto

Hoch deckende, lösemittelfreie, waschbeständige und spannungsarme Innendispersion, nach EN 13300 Nassabriebbeständigkeitskl.3, Deckkraftklasse 2.

Verarbeitungstechnische Hinweise:

Material kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Konsistenz dünn einstellen. Für normale, tragfähige Untergründe benötigt diese Farbe keine Tiefengrundierung, sondern es sind zwei Anstriche ausreichend. Auf Gipsuntergründen (Bauplatten, Gipsformatsteine und Putze) ist eine Grundierung mit z.B. Hydrosol oder SEFRA Tiefengrund notwendig.

Eigenschaften

- gut deckend
- lösemittelfrei
- leicht zu verarbeiten
- spannungsarm
- baubiologisch unbedenklich
- kalkecht
- airless-spritzbar

Farbe	Weiß
Glanzgrad	Matt
Spez. Gewicht:	1,55 kg/l
Bindemittelbasis:	Spezielle hochdiffusionsfähige Kunstharzbindemittel
Pigmentbasis:	Extender, Titandioxid, Calcium-Carbonate
Verpackung:	Eimer 25 kg
Geeignete Abtönfarben:	Für helle Pastelltöne ist ein Abtönen mit ungebundenen Farbkonzentraten bis 5% möglich, z.B. PINTASOL, SEFRA-Volltonfarben.
Verträglichkeit mit anderen Farben:	Nicht mit anderen Farben mischen.



Technisches Merkblatt

8218 SLUPOL Edles Weiss

Verdünnung:	Nach gutem Aufrühren mit bis zu 10 % Wasser verdünnen.	
Verbrauchswerte für den einmaligen Anstrich:	Glatter Putz Putz mit	ca. 150-210 g/m ²
	mittlerer Struktur	ca. 180-220 g/m ²
	Putz mit grober Struktur	ca. 200-225 g/m ²
	Genauere Werte durch Probeanstrich am Objekt feststellen	
VOC-ChemG. 2010:	Untergruppe A/c VOC-Grenzwert 30 g/L VOC-Wert gebrauchsfertig 0,00 g/L	
Lagerhaltung:	Kühl aber frostfrei, 12 Monate im Originalgebinde	
Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:	Mindestens + 5° C für Luft- und Untergrundverhältnisse.	
Trocknung:	Mindesttrockenzeit zwischen den Anstrichen beachten. Bei ca. + 20° C/70 % rel. Luftfeuchte 4 - 6 Stunden, daher noch am gleichen Tag fertigstellbar.	
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser unter Beachtung der Abwasservorschriften.	
	Chem.G.: Nicht kennzeichnungspflichtig nach ADR. Keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Gesetzes. Nicht überwachungsbedürftiger Sonderabfall.	
Zur Beachtung:	Sonderabfallschlüsselnr: 57303 nach ÖNORM S 2100. Europäische Abfallschlüsselnr: 08 01 12 Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.	
Technische Beratung	SEFRA Mitarbeiter:innen beraten Sie gerne unter office@sefra.at oder telefonisch unter +43 (1) 588 41-0.	
Adresse	Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H. Schönbrunner Straße 47 1050 Wien	

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen, auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

UNSERE TECHNISCHEN AUSKÜNFTE DIENEN IHRER BERATUNG. EINE VERBINDLICHKEIT KANN DARAUS NICHT ABGELEITET WERDEN.