



## TECHNISCHES MERKBLATT

### 8377 UNI-SLUPOSIL® Universal-Fassadenfarbe

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| <u>Art des Werkstoffes:</u>                                  | Hochdeckende, wetterfeste Universal-Fassadenfarbe auf Basis mineralischer, silikatischer Abbindung und Silikonemulsion mit großer Diffusionsfähigkeit und großem Anwendungsbereich.  |                              |
| <u>Farbe:</u>  | Reinweiß   |                              |
| <u>Glanzgrad:</u>  | Matt   |                              |
| <u>Spez. Gewicht:</u>  | 1,55 kg/L  |                              |
| <u>Bindemittelbasis:</u>                                     | Silikat und Silikon  |                              |
| <u>Pigmentbasis:</u>   | Titandioxid, Extender  |                              |
| <u>Verpackung:</u>   | Eimer 25 kg, 15 kg, 5 kg   |                              |
| <u>Eigenschaften:</u>  | Leicht zu verarbeiten, sehr ausgiebig, geruchsarm, mikroporös, hoch CO <sub>2</sub> -durchlässig, beständig gegen aggressive Luftschadstoffe, kein Nährboden für Algen, Pilze oder Moos, spannungsarm, nicht thermoplastisch, gut trocknend. |                              |
| <u>Geeignete Aböfärben:</u>                                  | Pigmentpasten (zB PINTASOL) im Pastellbereich nur mit WL-Typen, SLUPOL® UNIVERSAL-Volltonfarben.   |                              |
| <u>Verträglichkeit mit anderen Farben:</u>                   | Mit fast allen wässrigen Fassadenfarben mischbar (Vormischversuch ist erforderlich).   |                              |
| <u>Verdünnung:</u>   | Nach guten Aufrühren mit bis zu 10 % reinem Wasser verdünnen.  |                              |
| <u>Mittlere Verbrauchswerte für den einmaligen Anstrich:</u> | Glatter Putz   | ca. 160-220 g/m <sup>2</sup> |
|  | Putz mit mittlerer Struktur  | ca. 185-230 g/m <sup>2</sup> |
|  | Putz mit grober Struktur   | ca. 235-250 g/m <sup>2</sup> |
|  | Genauere Werte durch Probeanstrich am Objekt feststellen.  |                              |
| <u>VOC-ChemG. 2010:</u>                                      | Untergruppe A/c<br>VOC-Grenzwert 40 g/L<br>VOC-Wert gebrauchsfertig 0,001 g/L  |                              |
| <u>Lagerhaltung:</u>   | Kühl aber frostfrei, 12 Monate im Originalgebände.   |                              |



8377

TECHNISCHES MERKBLATT

SEITE 2

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:

Mindestens + 5° C für Luft- und Untergrundverhältnisse, nicht bei starkem Regen und Wind, sowie bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

Geeignete Untergründe:

Alle mineralischen Untergründe, wie alte und neue Putze (MG: I,II,III), Beton, Eternit, sowie gut haftende und tragfähige Mineral- und Kalkfarbenanstriche, Dispersionsfarben und -putze.

Nicht geeignete Untergründe:

Flächen von Holz, Lacken, PVC und anderen Kunststoffen.

Verarbeitungstechnische Hinweise:

**1. Bei Neuanstrichen von Putz, Kalkstein, mineralischen Putzen:**

- 1x Grundierung mit 4444 SILMALIN® Silikon-Grundierung 1:1 mit Wasser verdünnt oder F 6588 DOLD® Tiefengrund WV 1:1 mit Wasser verdünnt.
- 2 Deckanstriche mit 8377 UNI-SLUPOSIL®

**2. Renovierungsanstriche auf tragfähigem Altanstrich:**

- gut vorreinigen
- direkt 2 Deckanstriche mit 8377 UNI-SLUPOSIL®

Trocknung:

Mindesttrockenzeit zwischen den Anstrichen beachten. Bei ca. +20° C/70 % rel. Luftfeuchte 3 - 6 Stunden, daher noch am gleichen Tag fertigstellbar.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser unter Beachtung der Abwasservorschriften.

Zur Beachtung:

Chem.G.:Nicht kennzeichnungspflichtig nach ADR.  
Keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Gesetzes.  
Nicht überwachungsbedürftiger Sonderabfall.  
Sonderabfallschlüsselnummer: 57303 nach ÖNORM S 2100  
Europäische Abfallschlüsselnr: 08 01 12  
Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

UNSERE TECHNISCHEN AUSKÜNFTE DIENEN IHRER BERATUNG, EINE VERBINDLICHKEIT KANN DARAUS NICHT ABGELEITET WERDEN.

Stand 01/2016  
Erich Slupetzky GesmbH  
Dinghoferstraße 36-38  
A-4020 Linz  
Telefon 0043/732/66 20 21-0  
Telefax 0043/732/66 20 21-14  
Email [office.linz@slupetzky.at](mailto:office.linz@slupetzky.at)  
www [www.slupetzky.at](http://www.slupetzky.at)