



Sefra

Technisches Merkblatt

SEFRA ECO Heizkörperlack



wasserverdünnbarer Glanzlack für innen



Symbolfoto

Produktbeschreibung

Anwendung - Für Warmwasserheizkörper und Niederdruck-Dampfheizungen.

Eigenschaften

- Geruchsarm
- 120°C hitzebeständig
- Nicht vergilbend
- Schnell trocknend

Technische Daten

Produktgruppe Lack

Farbton weiß

Verarbeitung

Auftrag

- streichen, rollen oder spritzen
- Vor Verarbeitung gründlich aufrühren!

Verarbeitungstemperatur Wir raten davon ab, das Produkt bei einer Temperatur unter 8°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 80% zu verwenden.
1-2 x grundieren mit SEFRA ECO Aqua Allgrund
1-2 x lackieren mit SEFRA ECO Heizkörperlack

Hinweis:
Abzeichnungen von Ausbesserungen in der Fläche hängen von vielen Faktoren ab (Werkzeug, Verdünnung, Saugfähigkeit...) und auch bei Verwendung von Originalmaterial kann es zu unvermeidlichen Abzeichnungen kommen.

Verbrauch ca. 10-12 m²/l pro Anstrich

Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit Bei 23°C und 60% rel. Luftfeuchtigkeit; Staubtrocken nach ca. 1 Stunde; griffest nach 2 bis 3 Stunden; Überlackierbar nach 8 bis 10 Stunden

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Reinigungsmittel reinigen.



Sefra

Technisches Merkblatt

SEFRA ECO Heizkörperlack

Untergrund Anforderungen Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von Verunreinigungen (Öl, Fett, Wachs) sein. Eisen entrostet. Altanstriche anschleifen.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

VOC-Gehalt EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.(A/i): 140 g/l (2010)). Dieses Produkt enthält max. 140 g/l VCO

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Entsorgung Die von uns gelieferten Verpackungsmaterialien sind bei dem Sammel- und Verwertungssystem der Interzero Circular Solutions Europe GmbH (www.interzero.at, office@interzero.at) Nr. 121570 entpflichtet.

Verpackung

Verpackungseinheit Metallgebinde 0,75 l / 2,5 l

Lagerung

Lagerbedingungen 2 Jahre bei einer Lagertemperatur zwischen +5°C und +30°C in original verschlossenen Gebinden.

Hinweise

Technische Beratung Sefra Mitarbeiter*innen beraten Sie gerne oder unter www.sefra.at

Adresse Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.
Schönbrunner Straße 47
1050 Wien

Kontaktdaten Tel. zu o.a. Adresse: +43 (1) 588 41-0
Mail: office@sefra.at
www.sefra.at

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen, auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist wesentlich von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.