



Sefra

Technisches Merkblatt Novalux Holztec 70.0



Langzeitschutz, wasserabweisend
Außen



Symbolfoto

Charakteristik

Anwendung

seidenmatte Holzdeckbeschichtung für Fenster, Außentüren, Gartenzäune, Verschalungen, Carports usw. mit Strukturhaltender Oberfläche
Nur für den **Außenbereich** geeignet.

Eigenschaften

Der hochwertige Wetterschutzanstrich ist wasserabweisend, wetterfest und mit Filmschutz ausgestattet. Bietet besten UV-Schutz und Blockfestigkeit. Das Produkt ist ventilierend sowie feuchtigkeitsregulierend eingestellt und bleibt dauerelastisch. Die fungizide Ausstattung beugt einen Algen- und Schimmelbewuchs vor.

Verarbeitung

Verdünnung

Verarbeitungsfertig eingestellt. Systemgleiche Produkte können je nach Untergrund und Anwendung gemischt werden.

Verarbeitung

Streichen, Rollen. Vor Gebrauch gründlich aufrühren.

Glanzgrad

seidenmatt

Verarbeitungstemperatur

Untergrund- und Lufttemperatur min. +7 °C.

Verbrauch

ca. 10-15m²/l pro Anstrich, objektbedingte Abweichungen möglich.

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch gut aufrühren. Für gute Belüftung sorgen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.



Sefra

Technisches Merkblatt Novalux Holztec 70.0

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Entsorgung des Inhalts/des Behälters sowie des Reinigungswassers den gemäß regionalen/nationalen Vorschriften.

Empfohlene Anstrichaufbauten

Vorbereitung des Untergrundes

Auf fett- und staubfreies Holz, mit max. Holzfeuchtigkeit von 15% auftragen. Bei vorhandenen Altanstrichen muss ein tragfähiger Untergrund hergestellt werden. Rohe Holzteile vorbehandeln mit Novalux Imprägnant 10.0. Nach der Trocknung der Oberfläche leicht anschleifen.

Neuanstrich im Außenbereich

Rohe Holzteile vorbehandeln mit Novalux Imprägnant 10.0. Nach Trocknung der Oberfläche leicht anschleifen und mit Novalux Holztec 70.0 im gewünschten Farbton 2x beschichten.
Dieser Anstrichaufbau ist nicht auf horizontalen zu begehenden Flächen anzuwenden.
Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

Renovierungsanstrich im Außenbereich

siehe oberhalb „Vorbereitung des Untergrundes“. Anschließend 2x Novalux Holztec 70.0 im gewünschten Farbton beschichten.
Falls der Altanstrich restlos entfernt worden ist, sind die Empfehlungen für den Neuanstrich im Außenbereich zu befolgen.

Trockenzeiten

staubtrocken nach ca. 7 Stunden, überarbeitbar nach ca. 24 Stunden bei Temperatur + 20°C und Luftfeuchtigkeit 50%. Für ausreichend Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Liefern

Farbton

Tönbar nach allen handelsüblichen Farbkarten

Verpackung

Metallgebinde
0,75 l, 2,5 l, 5 l



Sefra

Technisches Merkblatt Novalux Holtztec 70.0

Lagerung und Entsorgung

Lagerung Mindestens 36 Monate in original verschlossenen Gebinden bei Temperaturen von + 5°C bis + 25°C in trockener Umgebung. Von Kindern, Nahrungsmittel, Getränken und Futtermittel fernhalten.

Abfallschlüssel EU 080111, 55502 nach ÖNORM S 2100

Entsorgung 57303 (lt. ÖNORM S 2100) Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. Abgabe bei Problemstoffsammelstelle.
Die von uns gelieferten Verpackungsmaterialien sind bei dem Sammel- und Verwertungssystem der Interzero Circular Solutions Europe GmbH (www.interzero.at, office@interzero.at) Nr. 121570 entpflichtet.

Kennzeichnung

Produktgruppe deckende Wetterschutzlasur

VOC Klasse IIA(e) max. VOC 400 g/l (2010), dieses Produkt enthält max. 400g/l.

Hinweise

Sicherheitshinweis Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.



Sefra

Technisches Merkblatt

Novalux Holztec 70.0

Adresse

Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.
Schönbrunner Straße 47
1050 Wien

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen, auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

