



Sefra

Technisches Merkblatt

Ferro Dekor



Metallschutz 3 in 1



Symbolfoto

Produktbeschreibung

Anwendung

- für Innen- und Außenbereich
- Metallbeschichtung besonders für Korrosionsschutzanstriche auf Stahlkonstruktionen, die direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt werden (Garagentore, Blechdächer, Container, Gartenzäune)
- Geeignet auch für abgewitterte verzinkte Oberflächen. Bei frisch verzinkten Flächen ist eine geeignete Untergrundbehandlung vorzunehmen.
- Ferro Dekor übernimmt die Aufgaben von Grund-, Zwischen- und Deckanstrich

Eigenschaften

- gute Korrosionsschutz-Eigenschaft
- Verbindet die Eigenschaften von Grund-, Zwischen- und Deckanstrich
- Leichte Verarbeitung
- Sehr gute Haftung
- Blei- und Chromfrei

Technische Daten

Kriterium	Norm
Dichte bei 20°C	Ca. 1,15 kg/cm ³
Viskosität	Ca. 150-200s (DIN Becher 4mm)
Festkörpergehalt	Ca. 50%

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Produktgruppe

Metallschutz



Sefra

Technisches Merkblatt

Ferro Dekor

Verarbeitung

Beschichtungsaufbau Der Untergrund muss trocken, sauber, fett-, wachs- und staubfrei sein. Bei Renovierungsanstrichen Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen. 2-3 mal Ferro Dekor streichen. Wird auf verzinkten Untergrund gestrichen, soll nicht mit anderen Lacken Überlackiert werden.

Auftrag streichen, rollen, spritzen

Verarbeitungstemperatur mind. +5°C umgebungs- und Untergrundtemperatur, relative Feuchtigkeit max. 85%

Abtönbar diverse Farbtöne auf Anfrage
Abzeichnungen von Ausbesserungen in der Fläche hängen von vielen Faktoren ab (Werkzeug, Verdünnung, Saugfähigkeit...) und auch bei Verwendung von Originalmaterial kann es zu unvermeidlichen Abzeichnungen kommen.

**Werkstoffart
Zusammensetzung** seidengänzende Metallbeschichtung für Korrosionsschutzanstriche
Bindemittel: Modifiziertes Alkydharz, Pigmentbasis: hochwertige Pigmente

Verbrauch 10-12m²/lt
Theoretische Ergiebigkeit bei 30Mikron trockene Schichtdicke: 16 qm/l
Praktische Ergiebigkeitabhängig von der Verarbeitungsweise 60-85% von der theoretischen Ergiebigkeit Schichtdicke mindestens 30 Mikron trocken

**Trocknung, Aushärtung,
Überarbeitungszeit** staubtrocken nach etwa 2 Stunden
durchgetrocknet nach etwa 12-20 Stunden, thermoplastische Eigenschaft, bei hoher Luftfeuchtigkeit kann sich die Druchttrocknung mehrere Tage verzögern

**Reinigung der Werkzeuge
/Verdünnung** Sefra Malerterpentin

Verpackung

Verpackungseinheit 1/ 2,5 lt

Lagerung

Lagerbedingungen Kühl und frostfrei, während der Lagerung darf die Qualität des Produktes nicht abnehmen; in ungeöffneter Packung mind. 12 Monate haltbar

Hinweise

Entsorgung Die von uns gelieferten Verpackungsmaterialien sind bei dem Sammel- und Verwertungssystem der Interzero Circular Solutions Europe GmbH (www.interzero.at, office@interzero.at) Nr. 121570 entpflichtet.

Technische Beratung Sefra Mitarbeiter beraten Sie gerne oder unter www.sefra.at.



Sefra

Technisches Merkblatt

Ferro Dekor

Adresse Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.
Schönbrunner Straße 47
1052 Wien

Kontaktdaten Tel. zu o.a. Adresse: +43 (1) 588 41-0
Mail: office@sefra.at
www.sefra.at

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen, auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist wesentlich von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.