



Sefra

Technisches Merkblatt

Sefra Eco-Decklack



Symbolfoto



Produktbeschreibung

Typ Ein Topf-System zur Grund- und Decklackierung im Innen- und Außenbereich.

Verwendungszweck Zur seidengläänzenden Lackierung von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Untergründen wie Dachuntersichten, Garagentoren, Fensterrahmen/Türlflächen, Dachrinnen, Fallrohren, Fassadenbekleidungen, Geländern.

Nach entsprechender Untergrundvorbehandlung direkt anwendbar auf tragfähigen Altanstrichen, Holz im Außenbereich (begrenzt Maßhaltig und maßhaltig), Holz im Innenbereich (begrenzt Maßhaltig und maßhaltig), Holzwerkstoffen (wie z.B. OSB / MDF) und Hart – PVC.

Mit entsprechendem Grundanstrich ist auch eine Applikation auf NE- Metallen (wie z.B. Aluminium, Zink etc.) möglich.

Eigenschaften

- UV – und Wetterbeständig
- Gute Kantenabdeckung
- Hohes Deckvermögen
- Ventilierende Eigenschaften
- Hohe Standvermögen (bis zu 200µm)
- Exzellenter Weißgrad

Technische Daten

Kriterium	Norm	Wert/Einheit	Hinweise
Dichte		0,97 - 1,34 g/cm ³	
Ergiebigkeit			
Glanz		~ 40 GU, 60°	seidenglänzend
Nassabriebbeständigkeit			
Kontrastverhältnis			
Maximale Korngröße			

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Produktgruppe aromatenfreies, seidenglänzendes Spezial - Alkydharz



Sefra

Technisches Merkblatt

Sefra Eco-Decklack

Farbton weiß

Verarbeitung

Beschichtungsaufbau

Altlackierung – tragfähig

Grundanstrich: Sefra Eco -Decklack

Zwischenanstrich:

Deckanstrich: Sefra Eco – Decklack

Eisen und Stahl - außen

Grundanstrich: Korrosionsschutzgrund (siehe Ergänzungsprodukte)

Zwischenanstrich: Sefra Eco – Decklack

Deckanstrich: Sefra Eco – Decklack

Eisen und Stahl - innen

Grundanstrich: Korrosionsschutzgrund (siehe Ergänzungsprodukte)

Zwischenanstrich: Sefra Eco – Decklack

Deckanstrich: Sefra Eco – Decklack

Holz – außen, begrenzt maßhaltig

Imprägnierung: Holzschutzgrund (siehe Ergänzungsprodukte)

Grundanstrich: Sefra Eco – Decklack

Zwischenanstrich:

Deckanstrich: Sefra Eco – Decklack

Holz – außen, maßhaltig

Imprägnierung: Holzschutzgrund (siehe Ergänzungsprodukte)

Grundanstrich: Sefra Eco – Decklack

Zwischenanstrich:

Deckanstrich: Sefra Eco – Decklack

Holz – innen, begrenzt maßhaltig

Imprägnierung:

Grundanstrich: Sefra Eco – Decklack

Zwischenanstrich:

Deckanstrich: Sefra Eco – Decklack

Holz – innen, maßhaltig

Imprägnierung:

Grundanstrich: Sefra Eco – Decklack

Zwischenanstrich:

Deckanstrich: Sefra Eco – Decklack

Holzwerkstoffe (z.B OSB / MDF)



Sefra

Technisches Merkblatt

Sefra Eco-Decklack

Grundanstrich: Sefra Eco – Decklack
Zwischenanstrich:
Deckanstrich: Sefra Eco – Decklack

Hart - PVC

Grundanstrich: Sefra Eco – Decklack
Zwischenanstrich:
Deckanstrich: Sefra Eco – Decklack

NE – Metalle (z.B. Aluminium, Zink etc.)

Grundanstrich: Haftgrund (siehe Ergänzungsprodukte)
Zwischenanstrich: Sefra Eco – Decklack
Deckanstrich: Sefra Eco – Decklack

Auftrag	Pinself- und Rollapplikation
Verarbeitungstemperatur	mindestens + 8 °C (Umgebungs- und Objekttemperatur)
Abtönbar	Abzeichnungen von Ausbesserungen in der Fläche hängen von vielen Faktoren ab (Werkzeug, Verdünnung, Saugfähigkeit...) und auch bei Verwendung von Originalmaterial kann es zu unvermeidlichen Abzeichnungen kommen.
Verbrauch	120 ml/m ²
Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit	staubtrocken nach 2 – 3 Stunden, ausgehärtet nach 7 – 14 Tagen überarbeitbar nach 6 – 8 Stunden
Reinigung der Werkzeuge	Werkzeuge können mit aromatenfreier Verdünnung gereinigt werden.
Untergrund Anforderungen	Die technischen Richtlinien des Maler- und Lackierhandwerks sind zu beachten.
Verträglichkeit	Überarbeitbarkeit mit sich selbst nach ca. 6 - 8 Std. Trocknung, unter Berücksichtigung einer ausgeführten Nassschichtstärke von max.150 µm. Bei zu schneller Überarbeitung der Erstlackierung kann es zu einer „Runzelung“ der Lackoberfläche kommen. Niedrige Temperaturen und/oder schlechte Be- und Entlüftung können sich negativ auf die Trocknung auswirken.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

VOC-Kategorie VOC-Kategorie Lb - Lösemittelbasierend, d - Holz- und Metallfarben für Gebäudedekorationen und -verkleidungen (Innen und Außen)

Enthält: 270g/l



Sefra

Technisches Merkblatt

Sefra Eco-Decklack

Entsorgung

Die von uns gelieferten Verpackungsmaterialien sind bei dem Sammel- und Verwertungssystem der Interzero Circular Solutions Europe GmbH (www.interzero.at, office@interzero.at) Nr. 121570 entpflichtet.

Verpackung

Verpackungseinheit 0,5/1/2,5 lt

Lagerung

Lagerbedingungen Das Gebinde kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebäude lagern. Nach Anbruch schnell verbrauchen.

Hinweise

Ergänzungsprodukte aromatenfreier lösemittelbasierter Haftgrund,
aromatenfreier lösemittelbasierter Korrosionsschutzgrund, lösemittelbasierter 2K Epoxid – Haftgrund,
aromatenfreier lösemittelbasierter Imprägniergrund

Technische Beratung Sefra Mitarbeiter beraten Sie gerne oder unter www.sefra.at

Adresse Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.
Schönbrunner Straße 47
1052 Wien

Kontaktdaten Tel. zu o.a. Adresse: +43 (1) 588 41-0
Mail: office@sefra.at
www.sefra.at

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen, auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist wesentlich von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.